

IZOHYDROTEX

Izolační stavební fólie odolná vůči řadě agresivních kapalin.

Charakteristika:

- " Vysoké izolační parametry vůči vodě, řadě agresivních kapalin a UV záření
- " Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stálost při nízkých teplotách
- " Široký interval teplotní odolnosti od -30 °C do +90 °C
- " Lehký materiál, snadná aplikace

Příklady použití:

- ✓ Plošná hydroizolace balkónů, teras, vodních nádrží, jímek
- ✓ Plošná izolace podlah, jímek apod. v chemických provozech
- ✓ Nahrazuje bitumenové izolační pásy
- ✓ Umožňuje zvýšenou izolaci v kombinaci s Tekutou lepenkou ČS

Technická data:

Materiál	kombinace termoplastických fólií (PP, PES, PE)
Rozměry	0,4mm x 1m x 100m
Měrná hmotnost	157 g/m ²
Pevnost v tahu (příčná i podélná)	≥ 5,0 MPa
Vizuální rozpoznání prodloužení	při ≥ 50 MPa
Průsak vody	0 při 0,002 MPa
Max. hydrostatický tlak	2,0 bar
Tvrdość dle Shoreho	60
Teplotní odolnost	-30 °C ÷ +90 °C
Odolnost vůči UV záření	odolný
Odolnost vůči plynům a kapalinám	ozón, amoniak, roztok sody, jedlý olej, alkohol, k. citrónová, k. mléčná, ředěné roztoky kyselin dusičné/solné/sírové, roztok louhu, potaše, chlornanu sodného

Podklad: Před použitím podklad mechanicky důkladně očistit a zbavit všech volných nečistot.

Pracovní postup: Odvinou se a nařezou pruhy pro pokrytí celé izolované plochy. Fólie se lepí elastickým cementovým lepidlem pro venkovní dlažbu na pevný a čistý podklad. Jednotlivé pásy se pokládají tak, aby se mírně překrývaly (cca 10 cm) a vzájemně se propojují buď cementovým lepidlem nebo butylenovou páskou. Fólii Izohydrotex lze pro zvýšení izolace kombinovat jako druhou vrstvu do čerstvé Tekuté lepenky ČS (místo cementového lepidla).

Balení:

Obj. číslo	Obsah	Kusů v kartonu
2702551	Izohydrotex 100 cm (10 bm)	1
2702552	Izohydrotex 100 cm (20 bm)	1
2702553	Izohydrotex 100 cm (50 bm)	1

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě podkladů od dodavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.