



S 2802 A PŘÍMĚS 1:30

S 2802 A příměs 1:30 je polymerní disperze určená jako příměs do vápenných, cementových a nastavovaných malt a také jako penetrace.

Použití

<ul style="list-style-type: none">▪ příměs do cementových malt a betonů	<ul style="list-style-type: none">▪ impregnace betonů pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům
<ul style="list-style-type: none">▪ penetrace zdiva pod interiérové a fasádní nátěry za účelem sjednocení podkladu zvýšení přilnavosti	<ul style="list-style-type: none">▪ impregnace fasádních nátěrů pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům
<ul style="list-style-type: none">▪ do exteriéru i interiéru	<ul style="list-style-type: none">▪ není přísadou do malt pro zdění dle EN 934-3 a není přísadou do betonu dle EN 934-2

Výhody

<ul style="list-style-type: none">▪ okamžitě a snadno použitelná	<ul style="list-style-type: none">▪ zlepšuje vlastnosti stavebních směsí
<ul style="list-style-type: none">▪ jako penetrace zvyšuje otěruvzdornost betonů a malt, odolnost vůči UV záření a chemických látkám	<ul style="list-style-type: none">▪ jako příměs zvyšuje pevnost, pružnost a odolnost materiálů vůči vlhku
<ul style="list-style-type: none">▪ vyráběna v systému řízení jakosti ISO 9001	

Pracovní postup

Podklad pro penetrace a impregnace musí být suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a volných částic. Pro penetraci a impregnaci nanášejte na předem připravený podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním.

1. Příprava polymerové malty – Malta se připraví obvyklým způsobem. Na 100 kg vápenného hydrátu přidejte 5 kg S 2802 A příměs 1:30 a doplňte vodu na požadovanou konzistenci. Takto upravená malta má zvýšenou pružnost a přidržnost k podkladu. Je vhodná do zdiva a k podmazávání střešních hřebenových krytin.

2. Příprava lepidla na obklady a dlažbu – Smíchejte dva díly suchého prosetého písku a jeden díl portlandského cementu. Za stálého míchání přidávejte zředěný S 2802 A příměs 1:30 v poměru 1 : 3-6 a doplňte vodou na požadovanou konzistenci. Obklad ani dlažbu předem nenamáčejte!

3. Bezprašná úprava betonového povrchu (impregnace) – K jednomu objemovému dílu S 2802 A příměs 1:30 přidejte 5 dílů vody a po promíchání 2-3 díly cementu. Důkladně promíchejte a směs nanášejte na podklad impregnovaný podle bodu Penetrace savých podkladů.

4. Penetrace savých podkladů – Lze penetrovat jakkoliv savý podklad. Doporučujeme penetrovat podklad suchý, u matně vlhkých podkladů se snižuje účinek. S 2802 A příměs 1:30 se ředí vodou v poměru: velmi savé podklady 1:2 až 1:6, málo savé podklady 1:9 až 1:30. Případný druhý nános aplikujte po zaschnutí prvního (2-3 hod.). Takto ošetřený podklad (např. beton) má zvýšenou pevnost, je bezprašný a lze ho dále upravovat libovolnými nátěry.

S 2802 A PŘÍMĚS 1:30

Technické údaje

▪ Složení	disperze styrenakrylátových kopolymerů, přísady zlepšující vlastnosti
▪ Konzistence	kapalina
▪ Barva	bílá
▪ Měrná hmotnost	1010 kg/m ³
▪ Ředění	vodou 1:1 až 1:30
▪ Dávkování	dle způsobu použití – viz Pracovní postup
▪ Doba vytvrzení	8 – 12 hod. (v závislosti na teplotě)
▪ Možnost přetření	po úplném zaschnutí lze přetírat barvami

Upozornění

Neaplikujte na mokrý, zmrzlý nebo promrzlý podklad.

Čištění

Použité nářadí nutno neprodleně po použití umyjte vodou.

Skladování

Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu při skladování v původních neotevřených obalech. Skladovací teplota +5° až +25 °C. Výrobek nesmí zmrznout.

Bezpečnost

Předmět ošetřený biocidem na konzervaci směsi: Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES 220-239-6] (3:1).

Bezpečnostní pokyny

Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte ochranné rukavice, pracovní oděv, v případě aplikace postříkem brýle. Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc

Při požití vypláchněte ústa, dejte vypít asi půl litru vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí vyplachujte tekoucí vodou nejméně 15 min. a vyhledejte lékařskou pomoc. Při potřísnění pokožky odstraňte prosáklý oděv, kůži omyjte vodou a mýdlem. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře a ukažte etiketu obalu.

Zneškodnění

Nespotřebované zbytky nechejte na vzduchu ztvrdnout a odložte na místo určené obcí k odkládání odpadu. Čisté obaly odevzdejte k recyklaci.

Balení

č. obj. 2710162 S 2802 A příměs 1:30 1 kg
č. obj. 2710164 S 2802 A příměs 1:30 5 kg
č. obj. 2710165 S 2802 A příměs 1:30 10 kg
č. obj. 2710166 S 2802 A příměs 1:30 20 kg
č. obj. 2710168 s 2802 A příměs 1:30c50 kg

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytípaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.